

Tierrfino BASE Lehmunterputz

erdfeucht mit Pflanzenfasern S II

Tierrfino BASE Lehmunterputz mit Pflanzenfasern S II ist ein Lehmputzmörtel zur Herstellung einer grobkörnigen Oberflächenstruktur. Innenputz nach DIN 18947 für Neu- und Altbauten, sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden.

Tierrfino BASE gibt es wahlweise mit Flachs- und Strohfasern. Flachsfasern werden vorab durch Erhitzung von aktiven Schimmelsporen befreit. BASE trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima bei. BASE Lehmunterputz ist sehr gut als Wandheizungsputz, für Unebenheiten im Mauerwerk und als Untergrund für alle farbigen Tierrfino Produkte geeignet. Der Lehmunterputz zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und bessere Verarbeitungseigenschaften aus.

Eigenschaften:

- ✓ dampfdiffusionsoffen, wärmeregulierend
- ✓ wärmespeichernd, körper- und luftschalldämmend
- ✓ 100 % recycelbar
- ✓ Hand- und Maschinenputz (z.B. P 13)
- ✓ braun
- ✓ optimale Putzlage: 5 - 20 mm



Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf www.tierrfino.de/produkte/base



Strukturmuster:



Lehmunterputz erdfeucht mit Flachsfasern, geglättet oder gefilzt

Produkt		Gebinde	VPE/ Palette	Einheit	Ergiebigkeit	Verbrauch
BASE Lehm- unterputz erdfeucht S II	Flachsfasern	Big Bag	1	0,6 t	35 m ² *1	17 kg/m ² *1
	Strohfasern	Big Bag	1	0,6 t	35 m ² *1	17 kg/m ² *1
BASE Lehm- unterputz erdfeucht S II	Flachsfasern	Big Bag	1	1,2 t	70 m ² *1	17 kg/m ² *1
	Strohfasern	Big Bag	1	1,2 t	70 m ² *1	17 kg/m ² *1
BASE Lehm- unterputz erdfeucht S II	Flachsfasern	lose Schüttung auf Kipp-LKW bis 27 to	1	1,2 t	70 m ² *1	17 kg/m ² *1
	Strohfasern	lose Schüttung auf Kipp-LKW bis 27 to	1	1,2 t	70 m ² *1	17 kg/m ² *1

*1 Die Angaben gelten für eine Putzstärke von 10 mm und können je nach Untergrund variieren.