

Tierrfino Haftlehm

Beschreibung	Tierrfino Haftlehm ist ein Klebe- und Haftmörtel auf Lehm-basis für verschiedene Anwendungsbereiche im Innenraum. Tierrfino Haftlehm wird eingesetzt auf Gipskarton oder ähnlichen Untergründen, als Klebe- und Armierungsmörtel bei Lehm- bauplatten und Innenwanddämmsystemen. Des Weiteren wird der Haftlehm als Rillenspachtelung auf kritischen Untergründen eingesetzt. Zusätzlich kann er auch bei guter Vorarbeit als Endbeschichtung verwendet werden. Auf dem Tierrfino Haftlehm können alle Tierrfino BASE Produkte und Tierrfino Oberflächenveredelungen wie FINISH, DURO, T-PAINT, I-PAINT, DRY-PAINT, LISTRO, STONE und LEHM-BETON-Look aufgetragen werden:
Farbe	Tierrfino Haftlehm ist braun
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Hohe Haftfestigkeit- Hart und gute Kratzfestigkeit nach dem Trocknen- Manuelle und maschinelle Verarbeitung-- Kann auch als Veredelung/Endverarbeitung verwendet werden- Dampfdiffusionsoffen- Feuchtigkeitsregulierend- Antistatisch
Untergründe	<p>Tragfähig, konstant trocken, saugfähig, ausreichend grob für die mechanische Bindung und frei von Staub und Fett. Entfernen Sie Tapeten- und Farbreste/Kleisterreste.</p> <p>Sehr glatte Oberflächen mit Schleifpapier Körnung 40 aufrauen. Stark saugende Untergründe mit wenig Wasser benetzen und vor dem Auftragen in den Untergrund eindringen lassen. So wird eine längere Verarbeitungszeit und eine gute Haftung erreicht.</p>
Bedingungen	Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5 °C betragen.
Anmischen	Mischen Sie 3 kg Tierrfino Haftlehm mit 1 Liter Wasser zu einer homogenen Masse. Etwa 20 Minuten ruhen lassen und dann noch einmal gut mischen. Einmal mit Wasser vermischt ist Tierrfino Haftlehm innerhalb von 3 Tagen zu verarbeiten.
Anwendung	Bei Anwendung von Putzprofilen sollte immer eine längere Trocknungszeit gewählt werden. Keine Profile aus verzinktem Stahlblech einsetzen. Extrem große Absorptionsunterschiede an einer Wand / Objekt zwischen zwei verschiedenen Untergründen können nicht durch Tierrfino Haftlehm

Tierrfino Haftlehm

aufgehoben werden. Wenden sie zuerst einen Tiefengrund an, um diese Unterschiede zu beseitigen, bevor sie Tierrfino Haftlehm verwenden.

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung auf Gipskartonplatten müssen die Fugen mit einem geeigneten Fugenfüller verspachtelt werden. Trocknungszeit je mm 1 Tag. Nach Trocknung werden 2 bis 3 mm Tierrfino Haftlehm aufgetragen. Einmal versteift kann Tierrfino Haftlehm mit einem Schwammbrett gerieben werden, um kleine Löcher zu füllen und Unebenheiten zu korrigieren. Anschließend muss der Putz durchtrocknen.

Als Vorspritzmörtel/Haftgrund für Tierrfino BASE Lehmputze.

2 bis 3 mm Tierrfino Haftlehm aufbringen und danach mit einem Putzkamm die gesamte Oberfläche aufrauen. Oder den Haftlehm mit einer gezahnten Glättkelle (ca. 5 mm) vollflächig auftragen. Den Putz anschließend trocknen lassen.

Als Klebemörtel/Kleber für zwei verschiedene Materialien

Abhängig von dem zu verklebenden Objekt kann Tierrfino Haftlehm mit weniger Wasser angemischt werden, um eine festere Masse zu erhalten. Auf beide zu verklebenden Teile Tierrfino Haftlehm auftragen und fest andrücken. Lesen sie immer die Produktbeschreibung der zu verklebenden Teile ob auch andere Befestigungsmaterialien wie z.B. Schrauben notwendig sind.

Endbeschichtung

Tierrfino Haftlehm kann auch als extra hartes Lehmfinish verwendet werden. Mischen Sie das Material wie oben beschrieben und verarbeiten Sie Tierrfino Haftlehm wie im Produktblatt beschrieben und im Verarbeitungsfilm Tierrfino DURO auf <http://www.tierrfino.de/lehmfeinputz-duro/> gezeigt.

Bei Verwendung einer Spritzmaschine muss die Einweichzeit von 20 Minuten eingehalten werden, bevor Tierrfino Haftlehm gesprüht werden kann.

Werkzeuge

Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Rührquirl, Glättkelle, Flächenspachtel, Spachtel, Putzkamm, gezahnte Glättkelle (5mm oder 10mm), Schwamm, Schwammbrett, Kleberband.

Materialbedarf

Bei einer Schichtdicke von 2 mm beträgt der Verbrauch ca. 2,5 kg/m² auf glatten Untergründen. Der Verbrauch auf groben Oberflächen ist höher.

Tierrfino Haftlehm

Trocknungsdauer	Unter normalen Bedingungen (+ 20 ° C und 60% relative Luftfeuchtigkeit) ist Tierrfino Haftlehm zwischen 6 Stunden und 3 Tagen trocken. Verwenden Sie keine beschleunigte Trocknung, damit der Binder besser aushärten kann. Tierrfino Haftlehm nicht unnötig feucht halten, es muss innerhalb von 3 Tagen trocken sein.
Reparaturen	Befeuchten Sie den Bereich um den Schaden herum, bis der Lehm leicht aufgeweicht ist. Füllen Sie die beschädigten Teile mit Tierrfino Haftlehm und mit der gleichen Struktur der restlichen Oberfläche verarbeiten.
Verdünnen	mit Wasser
Extras	Mischbar mit bis zu 4% Tierrfino Pigment. Für besondere Effekte den Haftlehm mit Zuschlagsstoffen wie Perlmutter, Stroh, schwarzer Glimmer oder anderen feinen Produkten mischen. Fügen Sie maximal 1% Stroh und / oder 10% andere Zuschlagsstoff dem Tierrfino Haftlehm hinzu. Tierrfino Haftlehm kann auch mit Tierrfino BASE Produkten gemischt werden. Verwenden Sie nicht mehr als 10% Haftlehm bei einer Schichtdicke von 10 mm.
Lagerung/Haltbarkeit	Verschlossen und trocken aufbewahren, so ist Tierrfino Haftlehm mindestens 5 Jahre haltbar.
Zusammensetzung	Sand, Lehm und natürlicher Binder
Sicherheitshinweis	Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (z.B. Zimmerdecke streichen) Schutzbrille tragen. Weitere Informationen finden Sie im Tierrfino Haftlehm Sicherheitsdatenblatt.
Verpackung	25 kg Sack, 500 kg Big Bag und 1.000 kg Big Bag

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Auftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.