

## Tierrfino LISTRO

### Beschreibung

Tierrfino LISTRO ist ein lösemittelfreier, natürlicher, dekorativer Glanzputz (stucco lustro) auf Lehm-basis für Wände und Decken im Innenbereich. Tierrfino LISTRO ist eine direkt auftragbare Masse, die auch zu einer, mit Quast oder Rolle, auftragbaren Farbe gerührt werden kann. Falls der LISTRO als Farbanstrich genutzt wird, sollte die Oberfläche mit Tierrfino fix verfestigt werden.

### Farbe

LISTRO kann in acht Standardfarben geliefert und gemischt werden: Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iquitos-Grün und Gomera-Grau. Die Farbpalette lässt sich durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder durch die Zugabe der Tierrfino Pigmente erweitern.

### Eigenschaften

LISTRO ist dampfföhen und wirkt dadurch feuchtigkeitsregulierend. Nicht anwenden in der Dusche oder anderen Bereichen, wo häufig direkter Wasserkontakt auftritt.

### Untergründe

Trocken, absorbierend, staub- und fettfrei. Vielfarbige, unregelmäßig absorbierende und glatte Untergründe mit Tierrfino contact, Haftgrund fein vorbehandeln. Zu den glatten und nicht absorbierenden Untergründen zählen z.B.: MDF, lackiertes Holz, Masonite, Plastik, Tadelakt. Diese Oberflächen anschleifen und mit Tierrfino contact fein vorbehandeln. Da LISTRO als dünne Schicht aufgetragen wird, kann die Struktur des Untergrundes durchscheinen. Wenn die Struktur des Untergrundes nicht gewünscht ist oder optimale Eigenschaften erreicht werden sollen, empfiehlt sich, die Wand zuvor mit Tierrfino BASE oder Tierrfino KALK in einer geglätteten Struktur zu verputzen.

### Bedingungen

Die Luft- und Untergrundtemperatur sollte mindestens 5 °C betragen.

### Mischen

LISTRO ist gebrauchsfertig.

### Verarbeitung

LISTRO wird mit Rolle, Flächenstreicher oder Kelle sehr dünn, gerade flächendeckend, aufgetragen. Direkt nach dem Auftragen mit der Plastikkelle in der ersten Schicht die gewünschte Struktur gestalten. Die erste Schicht nicht glänzend polieren und austrocknen lassen. Nach dem Trocknen die zweite Schicht dünn auftragen. Die Oberfläche während des Trocknens mit einer Plastikkelle mehrmals mit wenig Druck glänzend polieren. Glanz kann erst entstehen, wenn die Oberfläche angetrocknet ist. Kurz vor der vollständigen Durchtrocknung kann der Glanz mittels eines Japan-Edelstahlglätters vertieft werden.

### Endbearbeitung

Unbehandelt strahlt LISTRO einen subtilen Glanz aus. Um den Glanz zu erhöhen, oder als Schutz für intensiv beanspruchte Oberflächen kann Tierrfino wax acryl aufgetragen werden.

## Tierrfino LISTRO

<b>Pflegehinweis</b>	Leichte Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch entfernt werden. Sollte sich der LISTRO in diesem Bereich anlösen, seinen Glanz sowie die Abriebsfestigkeit verlieren, kann durch vorsichtiges Anfeuchten mit einer Sprühflasche und anschließendem Nachglätten mit einem japanischen Edelstahlglätter der alte Zustand wieder hergestellt werden. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass in diesem Bereich leichte Farbunterschiede zu erkennen sind.
<b>Zusätzliche Farben durch Pigmente</b>	Vorab die ausgewählten und abgewogenen Tierrfino Pigmente 24 Stunden in sauberem Wasser einsumpfen und wiederholt aufrühren. Die eingesumpften Pigmente in den LISTRO gegeben und gut durchmischen. Maximale Zugabemenge der Pigmente 8 %..
<b>Materialbedarf/ Mischen</b>	Bei einem zweimaligen Auftrag liegt der Verbrauch bei ca. 0,5 Liter/m <sup>2</sup> (je nach Untergrund). Da der LISTRO bei Lagerung unterschiedliche Konsistenzen zeigen kann, kann er mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.
<b>Trocknungszeit</b>	Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C, 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 2 bis 6 Stunden zu veranschlagen. Nach 2 Tagen ist der LISTRO ausgehärtet.
<b>Haltbarkeit</b>	LISTRO ist nach dem Öffnen ca. 6 Wochen haltbar.
<b>Zusammensetzung</b>	Lehm, Kreide, Kalk, Carnauba-Wachs, Zellulosebinder, Stärkemehl, Konservierungsmittel, Antischäummittel, Wasserenthärter, Titandioxid (nur in Dover Weiß), Wasser. Durch naturgegebene Farbschwankungen der Zuschläge können innerhalb verschiedener Chargen der gleichen Farbe Farbabweichungen entstehen. Das Auftragen unterschiedlicher Schichtstärken kann zu Veränderungen der Farbe führen. Es wird empfohlen, ein Farbmuster am Bauvorhaben in der entsprechenden Verarbeitungsweise herzustellen.
<b>Sicherheitshinweis</b>	Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen.
<b>Aufbewahrungshinweis</b>	Trocken, kühl und frostfrei
<b>Verpackung</b>	0,75 l Dose und 5 l Eimer

## Tierrfino LISTRO

### Zugabemengen für Tierrfino LISTRO Lehmglanzputz

Gebinde	0,75 l Dose	5 l Eimer
Pigmente: max. 8 %	ø-Gewicht 1,05 kg	ø-Gewicht 7,05 kg
Titanweiß	0,084g	0,564 g
Eisenoxyd Ziegelrot	0,084 g	0,564 g
Ultramarinblau	0,084g	0,564 g
Oxydschwarz	0,084g	0,564 g
Eisenoxyd Mahagoni	0,084 g	0,564 g
Pompejanisch Rot	0,084 g	0,564 g
Vernoneser Grün	0,084g	0,564 g
Orange	0,084g	0,564 g
Kobalt Blau	0,084g	0,564 g
Goldocker	0,084 g	0,564 g
Kongo Grün	0,084 g	0,564 g
Persich Gelb	0,084 g	0,564 g
<b>Zusatzinformation:</b>		
Wasser max. 5 %	0,0525 g	0,352 g

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.