

# Tierrfino

...natürlich Lehm

## ANTIQUÉ PROVENCE

Tierrfino **ANTIQUÉ PROVENCE** ist ein dekorativer Lehmdeputz für Wände und Decken im Innenraum. Er kann in drei Optiken verarbeitet werden: matt, glänzend und glänzend mit **wax**.

### ■ Produkt

Lehmdeputz mit mediterran anmutender Oberflächenstruktur für den Innenraum.

### ■ Zusammensetzung

verschiedene Arten von Ton und Sand, natürliches Bindemittel

### ■ Farbtöne

**ANTIQUÉ PROVENCE** ist in 24 Grundfarben erhältlich. Aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe können Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen auftreten. Mit max 10% Tierrfino **pigment** mischbar.

### ■ Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Gebinde	Einheit	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
Beutel	1 kg	ca. 0,75 m <sup>2</sup>	0,6-0,7 kg/m <sup>2</sup>
Eimer	5 kg	ca. 3,75 m <sup>2</sup>	
Eimer	15 kg	ca. 20 m <sup>2</sup>	

\* variiert je nach Untergrund und bezieht sich auf eine Auftragsstärke von 0,7 mm

### ■ Lagerung + Haltbarkeit

Kühl und trocken lagern. Mindestens 3 Jahre im trockenen Zustand. Angemischt kann das fertige Produkt noch 4 Tage lang verarbeitet werden.

### ■ Werkzeuge

Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Kübel, Eimer, Quirl, Bohrmaschine, Japankelle Kunststoff, Japankelle Edelstahl, Venezianer Glättkelle, Pinsel, Putzkelle, Schaumstoffrolle

### ■ Anrühren

Mischen Sie 1 kg **ANTIQUÉ PROVENCE** mit 0,45 l Wasser. Rühren Sie die Mischung für 5 Minuten mit einer Bohrmaschine und einem Quirl um. Nach einer Standzeit von min. 15 Minuten rühren Sie die Masse für weitere 5 Minuten.

### ■ Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und rau genug für die mechanische Haftung sein. Entfernen Sie Tapeten- und Farbreste. Glatte Untergründe mit Tierrfino Haftlehm, **contact** oder **contact extra** vorbehandeln. Stark saugende Untergründe vor dem Auftrag mit etwas Wasser anfeuchten, um eine längere Verarbeitungszeit und gute Haftung zu gewährleisten. Mit **Haftlehm** oder **contact** behandelte Untergründe dürfen nicht vorgesenst werden. Bei kritischen Untergründen muss immer eine Antragsprobe in ausreichender Größe angelegt werden. Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5°C betragen.

### ■ Verarbeitung

#### Mattes Finish

Tragen Sie eine Schicht von ca. 0,7 mm mit einer Japankelle auf. Nach dem Anziehen kann die Oberfläche mit einem Schwambrett bearbeitet oder mit einer Japankelle leicht verdichtet werden.

#### Glänzendes Finish

Für ein glänzendes Finish wird **ANTIQUÉ PROVENCE** zweilagig aufgetragen. Die erste Schicht mit einer Japankelle auftragen und trocknen lassen. Tragen Sie dann eine zweite Schicht mit dem Japankelle auf und beenden Sie den Arbeitsgang mit dem polieren. Dafür benutzen Sie ebenfalls eine Japankelle und verdichten die Oberfläche durch leichtes Verpressen des Putzes. Je mehr die Oberfläche poliert wird desto intensiver wird der provenzialische Look. Um ein zu schnelles Antrocknen zu vermeiden sollte auf größeren Flächen mit mindestens 2 Personen gearbeitet werden.

#### Glänzend mit Wachs

Bearbeiten Sie die erste und zweite Schicht wie unter dem Punkt „Glänzend“ beschrieben. Nach ausreichender Trocknung Tierrfino **wax** mit einer Schaumstoffrolle oder einem Pinsel auftragen. Um Pinselschläge zu vermeiden mit einer Japankelle aus Acryl das **wax** nachspachteln.

### ■ Trockenzeiten

Unter normalen Witterungsbedingungen (20°C, 60% relative Luftfeuchte) trocknet **ANTIQUÉ PROVENCE** in 2 bis 4 Stunden. Die Trocknung darf nicht beschleunigt werden, um Haarrisse zu vermeiden. Außerdem sollte der Putz nicht unnötig lange feucht gehalten werden,

# Tierrfino

...natürlich Lehm

## ANTIQUÉ PROVENCE

### ■ Reinigung der Werkzeuge

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Ange-trocknetes Material vorher einweichen.

### ■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

### ■ Sicherheitshinweise

Ungefährliches Produkt. Das Tragen von Schutzbril-len, Schürzen, Handschuhen und Gummistiefeln wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auf-treten! Für Kinder unerreichbar lagern!

### ■ Arbeitsproben und Prüfung

Untergrundeignung, Anhaftung und Oberflächener-gebnis sind in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen. Der Farbton ist vor der Verarbeitung zu prüfen. Reklamationsan-sprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern re-sultieren, sind ausgeschlossen

### ■ Anmerkung

Die Informationen in der vorliegenden Produktbe-schreibung wurden nach bestem Wissen und Gewis-sen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verant-wortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Put-zauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemä-ße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.

## ANTIQUÉ PROVENCE

Untergrund	Haftung	Deckkraft	Hinweise	CONTACT
Gipskartonplatten	****	****		(X)
Gipskartonplatte + frischer Gipsputz	****	****		(X)
frischer Kalkputz	****	****		(X)
Beton (glatt)	*****	****		(X)
Knauf Aquapanele	*****	****		X
Fermacell	*****	***		X
YTONG	*****	***		X
Ziegelmauerwerk	***	***		X
MDF Platten	***	***	leicht anschleifen	(X)
lackiertes Holz	***	**	leicht anschleifen	X
ungehobeltes Holz	***	***	leicht anschleifen	X
TRIPLEX	*****	***		X
Lehmoberputz	****	****		(X)
Lehmunterputz	****	***		(X)
Lehmbauplatten	****	***		(X)
Tadelakt	***	***	mit Wasser abwischen	X
Kunststoff	***	***		X
Metall	***	***		X
Karton	****	***		X
Latex	****	***		X (a)
Papiertapete	*	***		X

### Erklärung der Werte von Haftung und Deckkraft

*	sehr schlecht	3 - 4 Lagen Tierrafino ANTIQUE PROVENCE
**	schlecht	3 Lagen Tierrafino ANTIQUE PROVENCE
***	normal	2 Lagen Tierrafino ANTIQUE PROVENCE
****	gut	1 - 2 Lagen Tierrafino ANTIQUE PROVENCE
*****	sehr gut	1 - 2 Lagen Tierrafino ANTIQUE PROVENCE

(X) staubiger Lehm und sehr glatte Oberflächen wie Putz/ Kalk/ Beton sollten mit Tierrafino CONTACT EXTRA Grundierung vorbehandelt werden.

(a) schnell wasserlösliches Latex für Haftung mit CONTACT EXTRA behandeln