

## Tierrfino **BASE** Lehmfeinputz Braun ohne Fasern Lehmdünnlagenbeschichtung nach DVL TM06

### Beschreibung

Tierrfino BASE Lehmfeinputz ohne Fasern ist ein trockener Lehmfeinputz für den Innenbereich. Es handelt sich um eine ökologisch einwandfreie Lehmdünnlagenbeschichtung.  
Er eignet sich als feine Schlussbeschichtung in geglätteter oder gefilterter Form vorzugsweise auf BASE Unterputze oder auch auf anderen mineralischen Untergründen. BASE Lehmfeinputz kann dann mit einem ökologischen Farbanstrich (z.B. Tierrfino DRY-PAINT oder Tierrfino I-PAINT) gestrichen werden. BASE Lehmfeinputz trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima in Innenräumen bei.

### Farbe

Tierrfino BASE Lehmfeinputz ist braun.

### Eigenschaften

Dampfdiffusionsoffen – wärmereregulierend – niedrige Gleichgewichtsfeuchte feuchtigkeitsregulierend – wärmespeichernd – körper- und luftschalldämmend. BASE Lehmfeinputz eignet sich keinesfalls als Untergrund für Fliesen. BASE nicht anwenden im Bereich von Duschen oder anderen Bereichen, wo direkter Wasserkontakt auftritt. BASE Lehmfeinputz ist zu 100 % kompostierbar, umweltfreundlich und nicht brennbar.

### Deklarierte Werte nach DVL TM 06

Lehmfeinputz Braun ohne Fasern	
	Werte
Lehmdünnlagenbeschichtung	Lehmfeinputz
Art der Stabilisierung	nicht stabilisiert
Fasern	keine
optimale Auftragsdicke	2 - 3 mm
Festigkeitsklasse	S II
Haftfestigkeit ( $\geq 0,10/S$ II)	S II
Baustoffklasse	A1, nicht brennbar
Wasserdampfsorption	WS III
Abrieb $\leq 0,7$ g / S II	S II

### Untergründe

Der Putzgrund muss tragfähig, sauber, staubfrei und ausreichend rau sein. Es darf keine dauerhafte Durchfeuchtung des Putzgrundes bestehen. Filmbildende Altanstriche etc. sind unbedingt zu entfernen. Weitere Untergrundvorbehandlungen entnehmen Sie Tabelle I im Anhang oder fragen Sie Ihren Fachberater.



Dornierweg 4-6  
48155 Münster

Tel: 0251 60 99 0  
Fax: 0251 60 99 40  
email: [tierrfino@mtm-baustoffe.de](mailto:tierrfino@mtm-baustoffe.de)  
www: [tierrfino.de](http://tierrfino.de)

## Tierrfino **BASE** Lehmfeinputz Braun ohne Fasern Lehmdünnlagenbeschichtung nach DVL TM06

<b>Voraussetzungen Verarbeitung</b>	Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5° C betragen. BASE kann sowohl maschinell als auch von Hand aufgetragen werden. Mit einem Auftrag von üblicherweise 2 – 3 mm wird der Feinputz mit einem großen Glätter eingeglättet und nach ausreichender Standzeit mit einem Schwambrett fein gefilzt. Ein Einglätten mit einem venezianischen Edelstahlglätter verfeinert die Oberfläche. Hierbei kann es erforderlich sein, die Oberfläche mit Wasser zu benetzen. Eine Schlussbeschichtung mit farbigen Lehmfarben von Tierrfino ist zu empfehlen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.
<b>Maschinenverarbeitung</b>	BASE Lehmfeinputz kann sehr gut im Tellermischer und auch im Freifallmischer angerührt werden. Die fertige Mischung kann bei größeren Bauvorhaben mit üblichen Schneckenmörtelpumpen z.B. P3 (g4 ist nicht möglich) gefördert und angespritzt werden. Dann empfiehlt sich aufgrund der geringen Putzstärke eine Förderschnecke mit verminderter Leistung. Zur Ausrüstung fragen Sie Ihren Fachberater
<b>Handverarbeitung</b>	Der 25 kg Sack BASE Lehmfeinputz wird in 6 - 8 Liter Wasser in einem entsprechenden Kübel mit dem Quirl eingerührt. Nach 10 Minuten Standzeit, den Lehmfeinputz eventuell unter Zugabe von etwas Wasser, nochmal aufrühren.
<b>Materialbedarf</b>	Ein Sack BASE Lehmfeinputz (25 kg) ist ausreichend für ca. 7,5 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzstärke. Ein Big Bag BASE Lehmfeinputz (500 kg) ist ausreichend für ca. 150 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzstärke und ein Big Bag 1.000 kg ist ausreichend für ca. 300 m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzstärke.
<b>Trocknungszeit</b>	Unter normalen Witterungsbedingungen (20 ° C, 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von einem Tag/je mm Putzdicke zu veranschlagen.
<b>Haltbarkeit</b>	Angemachter BASE Lehmfeinputz sollte nach maximal einer Woche verarbeitet sein. Eintrockneter BASE kann durch Einsumpfen in Wasser reaktiviert werden. BASE Sackware ist mindestens 3 Jahre haltbar.
<b>Zusammensetzung</b>	Gewaschene Natursande und Lehm. Deklarierte Angaben nach DIN 18947 finden sie unter <a href="http://www.tierrfino.de">www.tierrfino.de</a>
<b>Sicherheitshinweis</b>	Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen.

## Tierrfino **BASE** Lehmfeinputz Braun ohne Fasern Lehmdünnlagenbeschichtung nach DVL TM06

**Aufbewahrungshinweis** Trocken, kühl und frostfrei lagern. Produkt gut verschlossen aufbewahren.

**Verpackung**  
Sack 25 kg  
Big Bag 500 kg  
Big Bag 1000 kg

Untergrund	Erforderliche Arbeitsgänge	Ergänzende, empfohlene Arbeitsgänge	Empfohlene - Lage
Trockenbauplatten (Gipskarton- oder Gipsfaserplatten)	Gründlich entstauben, Stöße mit Gips und Glasfasergewebe verspachteln	Tierrfino contact fein vollflächig verwenden	2-3 mm
Gips-, Kalk- oder Kalk-Zementputz	Gut trocknen lassen	Tierrfino contact fein vollflächig verwenden	2-5 mm
BASE Lehmunterputz BASE Lehmoberputz	Abfegen	gut vornässen	2-5 mm
BASE Universal	Abfegen	gut vornässen	2-5 mm
alte Lehmputze	Gründlich entstauben	Eventuell Tierrfino fix Lehmfestiger und im Anschluss Tierrfino contact fein vollflächig verwenden	2-5 mm

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.



Dornierweg 4-6  
48155 Münster

**Tel:** 0251 60 99 0  
**Fax:** 0251 60 99 40  
**email:** [tierrfino@mtm-baustoffe.de](mailto:tierrfino@mtm-baustoffe.de)  
**www:** [tierrfino.de](http://tierrfino.de)