

## Tierrfino I-PAINT

<b>Beschreibung</b>	Tierrfino I-PAINT ist eine lösemittelfreie, natürliche, dekorative Wandfarbe auf Lehmbasis für Wände und Decken im Innenbereich. I-PAINT wird mit Rolle, Quast oder Pinsel aufgetragen. I-PAINT ist dampfföhen und wirkt dadurch feuchtigkeitsregulierend.
<b>Farbe</b>	I-PAINT wird in acht Standardfarben geliefert: Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iquitos-Grün und Gomera-Grau. Die Farbpalette lässt sich durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder durch die Zugabe der Tierrfino Pigmente erweitern.
<b>Eigenschaften</b>	I-PAINT ist nahezu geruchslos, Die Lehmfarbe ist pastös und dadurch fast tropffrei. I-PAINT nicht im Spritzwasserbereich anwenden. I-PAINT ist farbecht und UV beständig. Eine natürliche Farbschleierbildung (Wolkigkeit) lässt sich bei diesem Naturprodukt nicht ganz vermeiden.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss trocken, absorbierend, staub- und fettfrei sein. Vielfarbige und glatte Untergründe mit Tierrfino contact fein vorbehandeln. Zu den glatten und nicht absorbierenden Untergründen zählen z.B.: MDF, lackiertes Holz, Masonite, Plastik, Latexfarben und Tadelakt. Diese Oberflächen anschleifen und mit Tierrfino contact fein vorbehandeln. Da I-PAINT als dünne Schicht aufgetragen wird, bleibt die Struktur des Untergrundes sichtbar. Falls die Struktur des Untergrundes nicht gewünscht ist oder optimale Eigenschaften erreicht werden sollen, empfiehlt sich, die Wand zuvor mit Tierrfino BASE oder Tierrfino KALK zu verputzen.
<b>Bedingungen</b>	Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5 °C betragen.
<b>Mischen</b>	I-PAINT ist gebrauchsfertig.
<b>Verarbeitung</b>	I-PAINT wird mit Rolle, Quast oder Pinsel aufgetragen. Die aufgetragene Farbe nach wenigen Minuten noch einmal nachstreichen bzw. –rollen, um die Struktur zu verfeinern. Um der Farbe einen besonderen Charakter zu geben, kann bis zu 10 % feines Quarzkorn oder ähnlicher Zuschlagstoff beigemischt werden. I-PAINT eignet sich besonders gut für Schablonentechnik und kann mit Malercrepp für empfindliche Oberflächen abgeklebt werden. I-PAINT sollte mindestens 2 Mal gestrichen werden.
<b>Endbearbeitung</b>	Als Schutz für intensiv beanspruchte Oberflächen kann Tierrfino wax acryl aufgetragen werden.
<b>Zusätzliche Farben durch Pigmente</b>	Vorab die ausgewählten und abgewogenen Tierrfino Pigmente 12 Stunden in Wasser einsumpfen lassen und wiederholt aufrühren. Bevor die eingesumpften Pigmente einer der Tierrfino I-PAINT Lehmfarben zugegeben werden, muss der I-PAINT bis zur gewünschten Konsistenz durchgemischt werden. Danach mit den

## Tierrfino I-PAINT

	eingesumpften Pigmenten sorgfältig vermischen. Maximale Zugabemenge der Pigmente 8 %.
<b>Materialbedarf/ Mischen</b>	ca. 0,125-0,200 l/m <sup>2</sup> je Schicht und Untergrund. Normalerweise sind immer 2 Schichten notwendig. Der Verbrauch bei stark saugenden Untergründen ist höher. I-PAINT ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.
<b>Trocknungszeit</b>	Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C., 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 2 bis 6 Stunden zu veranschlagen.
<b>Haltbarkeit</b>	I-PAINT ist, wenn keine Verunreinigungen in die Farbe kommen, nach dem Öffnen ca. 6 Wochen haltbar.
<b>Zusammensetzung</b>	Lehm, Zellulosebinder, Stärke, Konservierungsmittel, Entschäumer, Wasserenthärter, Titandioxid (nur in Dover-Weiß), Wasser. Durch naturgegebene Farbschwankungen der Zuschläge können innerhalb verschiedener Chargen derselben Farbe Farbabweichungen entstehen.
<b>Sicherheitshinweis</b>	Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen.
<b>Aufbewahrungshinweis</b>	Trocken, kühl und frostfrei
<b>Verpackung</b>	0,75 l Dose, 5 l Eimer und 10 l Eimer

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.

## Tierrfino I-PAINT

### Zugabemengen für Tierrfino I-PAINT Lehmfarbe

Zuschlag max. Zugabemengen	0,75 l Dose ø-Gewicht 1,02 kg	5 l Eimer ø-Gewicht 6,80 kg	10 l Eimer ø-Gewicht 13,61 kg
Pigmente: max. 8 %			
Titanweiß	81 g	544 g	1088 g
Eisenoxyd Ziegelrot	81 g	544 g	1088 g
Ultramarinblau	81 g	544 g	1088 g
Oxydschwarz	81 g	544 g	1088 g
Eisenoxyd Mahagoni	81 g	544 g	1088 g
Pompejanisch Rot	81 g	544 g	1088 g
Vernoneser Grün	81 g	544 g	1088 g
Orange	81 g	544 g	1088 g
Kobalt Blau	81 g	544 g	1088 g
Goldocker	81 g	544 g	1088 g
Kongo Grün	81 g	544 g	1088 g
Persich Gelb	81 g	544 g	1088 g
Putzzuschlag:			
Quarzsand max. 10 %	102 g	680 g	1361 g
Wasser max. 10 %	102 g	680 g	1361 g